


BASELASTIK

Elastyczna dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna



BASELASTIK to elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa cementowo-polimerowa do wykonywania hydroizolacji pod płytki ceramiczne i powłoki mikrobetonowe. Jest przeznaczona do basenów, łazienek, pryszniców, tarasów, balkonów, zbiorników oraz innych powierzchni narażonych na działanie wody i wilgoci.

3 mm

grubość końcowa

2K

dwa składniki

A3

mostkowanie rys

2,5 ATM

woda od strony negatywnej

Najważniejsze właściwości

- dwuskładnikowy system: proszek cementowy i płynny polimer,
- elastyczna hydroizolacja pod płytki i mikrobeton,
- do wewnątrz i na zewnątrz,
- końcowa grubość 3 mm w dwóch warstwach,
- mostkowanie rys w klasie A3,
- paroprzepuszczalność w klasie I,
- odporność na karbonatyzację, wodę i cykle zamrażania.

Zastosowanie

- baseny, zbiorniki, fontanny i kanały betonowe,
- łazienki, prysznice i inne strefy mokre,
- tarasy oraz balkony,
- hydroizolacja pod płytki ceramiczne,
- hydroizolacja pod mikrobeton i mikrocement,
- renowacja starych tarasów bez usuwania całej posadzki,
- beton, jastyrychy, tynki, ceramika, płyty g-k i drewno.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Postać A	szary proszek	Postać B	biała ciecz
Proporcja	25 kg A + 10 kg B	Gęstość	ok. 1,8 kg/l
Uziarnienie	Dmax 0,4 mm	Zużycie	ok. 1,5 kg/m ² /mm
Grubość	3 mm / 2 warstwy	Czas użycia	ok. 40 min*
Przyczepność	ok. 1,3 N/mm ²	Kolejna warstwa	po min. 4-6 h
Przechowywanie	12 miesięcy, sucho	Temperatura podłoża	powyżej +5°C

* Przy 20°C i 50% wilgotności względnej. Podane wartości zależą od warunków aplikacji i podłoża.

Przygotowanie i aplikacja

01	Oceń podłoże Podłoże musi być stabilne, czyste i suche. Wyklucz wilgoć podciągającą i usuń przyczynę wykwitów oraz przecieków.
02	Oczyść powierzchnię Usuń pył, olej, tłuszcz, stare powłoki i warstwy ograniczające przyczepność. Dobierz szlifowanie, szczotkowanie, piaskowanie lub mycie ciśnieniowe do rodzaju podłoża.
03	Napraw beton i rysy Ubytki napraw zaprawą cementONEstru lub cementONEcro. Rysy i przejścia instalacyjne uszczelnij rozwiązaniem dobranym do charakteru uszkodzenia.
04	Sprawdź wilgotność Na jastrychu cementowym wilgotność względna podłoża powinna wynosić maksymalnie 6%. Nie zwilżaj podłoża przed aplikacją i unikaj kondensacji.
05	Wzmocnij miejsca krytyczne Łączenia, narożniki i styki różnych materiałów wzmocnij siatką z włókna szklanego odporną na alkalia o gramaturze 100-120 g/m ² .
06	Wymieszaj składniki Połącz 25 kg składnika A z 10 kg składnika B. Mieszaj wolnoobrotowo, około 500 obr./min, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
07	Nałóż dwie warstwy Nakładaj gładką pacą stalową. Każda warstwa może mieć maksymalnie 2 mm; wykonaj łącznie 3 mm. Drugą warstwę nakładaj po związaniu pierwszej, nie wcześniej niż po 4-6 godzinach.

Czas dalszych prac

Przy 20°C / 10°C:

- płytki poziome: ok. 3 / 7 dni,
- płytki pionowe: ok. 3 / 5 dni,
- zanurzenie w wodzie: ok. 7 / 14 dni,
- mikrobeton: ok. 1 / 3 dni.

Czasy zależą od wilgotności, wentylacji i rodzaju podłoża.

Ważne w systemie

BASELASTIK jest warstwą hydroizolacyjną przeznaczoną do przykrycia płytkami lub mikrobetonem. Nie pozostawiaj go jako powierzchni użytkowej i unikaj bezpośredniego kontaktu z chlorowaną wodą. Na bardzo chłonnym betonie lub przy wysokiej temperaturze dokumentacja systemowa przewiduje wcześniejsze zastosowanie VETROSEAL onlyConcrete.

Deklarowane właściwości zgodnie z EN 1504-2

Badanie / właściwość	Wartość deklarowana
EN 7783-1 - przepuszczalność pary wodnej	klasa I
EN 1062-6 - przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m
EN 1062-3 - absorpcja kapilarna	w ≤ 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}
EN 1542 - przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 MPa
EN 13501-1 - reakcja na ogień	A2
Mostkowanie rys / woda od strony negatywnej	A3 / 2,5 ATM

Zalecenia

- chroń świeżą warstwę przed deszczem przez 24-48 h,
- unikaj słońca, silnego wiatru i zbliżających się opadów,
- zapewnij wentylację w pomieszczeniach wilgotnych,
- narzędzia umyj wodą bezpośrednio po użyciu.

Ograniczenia

- nie aplikuj na podłoża z wilgocią podciągającą,
- nie wykonuj warstwy grubszej niż 4 mm,
- nie nakładaj na asfalt i membrany bitumiczne,
- nie stosuj jako warstwy do przejmowania parcia wody,
- nie narażaj świeżego materiału na mróz.

WAŻNE

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Stosuj środki ochrony osobistej i zapoznaj się z aktualną kartą charakterystyki. Przed realizacją wykonaj próbę technologiczną. Wynik zależy od podłoża, temperatury, wilgotności, sposobu mieszania, grubości i pielęgnacji. Wersja redakcyjna: 10/2026.