


Baselastik

Elastyczna dwuskładnikowa zaprawa hydroizolacyjna na bazie cementu



Baselastik to dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa hydroizolacyjna przeznaczona do basenów, łazienek, pryszniców, tarasów, balkonów i konstrukcji wodnych. Stosuje się ją jako warstwę hydroizolacyjną przed przyklejaniem płytek ceramicznych oraz przed wykonaniem powłok mikrocementowych, w tym systemów Ecobeton.

3 mm	2K	A3	2,5 ATM
grubość końcowa	dwa składniki	mostkowanie rys	ciśnienie ujemne

Najważniejsze właściwości

- system dwuskładnikowy: 25 kg składnika A + 10 kg składnika B,
- elastyczna warstwa hydroizolacyjna do wewnątrz i na zewnątrz,
- do obszarów mokrych i wilgotnych,
- końcowa grubość 3 mm, wykonywana w dwóch warstwach,
- na beton, jastrychy i tynki cementowe, ceramikę, płyty g-k i drewno,
- paroprzepuszczalność klasy I - produkt nie tworzy paroizolacji,
- zdolność mostkowania pęknięć klasy A3.

Zastosowanie

- hydroizolacja ścian i podłóg w basenach, łazienkach i prysznicach,
- warstwa pod płytki ceramiczne i mikrocement Ecobeton,
- renowacja starych tarasów bez usuwania istniejącej posadzki,
- balkony, strefy mokre i powierzchnie narażone na warunki atmosferyczne,
- ochrona betonu przed solami, karbonatyzacją oraz cyklami mrozu,
- baseny, zbiorniki, kanały, rury i inne konstrukcje wodne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Kolor	A: szary / B: biały	Gęstość	ok. 1,8 kg/l
Proporcje	25 kg A + 10 kg B	Uziarnienie	Dmax 0,4 mm
Zużycie	ok. 1,5 kg/m ² /mm	Grubość	3 mm / 2 warstwy
Czas użycia	ok. 40 min w 20°C	Przyczepność	ok. 1,3 N/mm ²
Para wodna	Sd ok. 1 m, klasa I	CO₂	Sd > 50 m
Przechowywanie	12 miesięcy, sucho	Temperatura	podłoże powyżej +5°C

Przygotowanie i aplikacja

01	Oceń podłoże Podłoże musi być stabilne, czyste i suche, bez wilgoci podciągającej. Jastrych cementowy powinien mieć wilgotność maksymalnie 6%.
02	Oczyść powierzchnię Usuń brud, olej, tłuszcz, stare powłoki i warstwy ograniczające przyczepność. Stosuj odpowiednio piaskowanie, szlifowanie lub mycie ciśnieniowe.
03	Wykonaj naprawy Ubytki uzupełnij zaprawą Strutturale lub Crono. Pęknięcia i szczeliny wokół rur oraz opraw uszczelnij odpowiednią żywicą epoksydową.
04	Wzmocnij detale Połączenia, narożniki i miejsca styku różnych materiałów wzmocnij alkalooodporną siatką z włókna szklanego 100-120 g/m ² .
05	Wymieszaj składniki Połącz 25 kg składnika A z 10 kg składnika B. Mieszaj wolnoobrotowo, około 500 obr./min, do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
06	Nałóż pierwszą warstwę Nie zwilżaj podłoża. Nakładaj gładką pacą stalową; pierwszą warstwę można rozprowadzić pacą z zębami V 3 mm i dobrze docisnąć.
07	Nałóż drugą warstwę Zawsze wykonuj dwie warstwy. Drugą nakładaj najwcześniej po 4-6 godzinach. Każda warstwa maks. 2 mm; końcowa grubość 3 mm.

Podłoże chłonne

Na betonie o dużej chłonności i podczas pracy w wysokiej temperaturze dokumentacja przewiduje jedną warstwę Evercrete Vetrofluid w celu ograniczenia porowatości i zbyt szybkiego wysychania zaprawy. Baselastik musi całkowicie stwardnieć przed przykryciem albo kontaktem z wodą.

Orientacyjne przerwy technologiczne

Kolejna czynność	20°C	10°C
Płytki poziome	ok. 3 dni	ok. 7 dni
Płytki pionowe	ok. 3 dni	ok. 5 dni
Zanurzenie w wodzie	ok. 7 dni	ok. 14 dni
Mikrocement	ok. 1 dzień	ok. 3 dni

Deklarowane właściwości zgodnie z EN 1504-2

Badanie / właściwość	Wartość deklarowana
EN 7783-1 - przepuszczalność pary wodnej	klasa I
EN 1062-6 - przepuszczalność CO₂	S _D > 50 m
EN 1062-3 - absorpcja kapilarna i woda	w ≤ 0,1 kg/m ² × h ^{0,5}
EN 1542 - przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 MPa
EN 13501-1 - reakcja na ogień	A2

Zalecenia

- chroń przed deszczem przez co najmniej 24-48 godzin,
- unikaj słońca, silnego wiatru i aplikacji przed opadami,
- w wilgotnych i słabo wentylowanych miejscach zapewnij wentylację,
- unikaj bezpośredniego kontaktu z chlorowaną wodą,
- narzędzia myj wodą natychmiast po użyciu.

Nie stosować

- na podłożach z wilgocią podciągającą,
- bezpośrednio na asfaltach i membranach bitumicznych,
- w warstwach grubszych niż 4 mm,
- do utrzymywania napierającej wody,
- jako powierzchni do ruchu samochodowego; ruch pieszy dopiero po zabezpieczeniu płytkami.

WAŻNE

Produkt do użytku profesjonalnego. Stosuj środki ochrony osobistej i zapoznaj się z aktualną kartą charakterystyki. Parametry i czasy odnoszą się do warunków wskazanych w dokumentacji i mogą zmieniać się zależnie od wilgotności, temperatury oraz podłoża. Wykonaj próbę przed aplikacją. Wersja redakcyjna: 10/2026.