

BrickSton

Ochrona totalna cegły, kamienia, betonu

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW – WYDANIE Z DNIA: 18 IV 2018

Impregnat BrickSton to długotrwała hydrofobowa ochrona kamienia naturalnego, oraz cegieł. Wnika głęboko w podłoże, pozostawiając całkowicie naturalny wygląd powierzchni. BrickSton jest nietoksyczny, nie tworzy powłoki na powierzchni i pozwala oddychać obrabianemu materiałowi. Jego formuła na bazie silikonianu potasu sprawia, że BrickSton jest długotrwałym zabiegiem, skutecznym zarówno na powierzchniach poziomych, jak i pionowych. BrickSton tworzy hydrofobową barierę, która sprawia, że materiał jest nieprzepuszczalny dla wody, i chroni przed czynnikami atmosferycznymi.

Bezpieczny

Impregnat do kamienia i cegły BrickSton jest bezbarwny, bezwonny i nietoksyczny. Ze względu na swój skład nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

Całkowita ochrona

Impregnat do kamienia, i cegły BrickSton nie zmienia koloru ani powierzchni obrabianego materiału, zapobiega tworzeniu się pleśni, bakterii, saletry i wykwitów, chroni przed gniciem, cyklami zamarzania/rozmrażania oraz czynnikami atmosferycznymi.

Nakładanie

Natryskiwanie pompą niskociśnieniową, pędzlem, wałkiem.

Zastosowanie

- Podłogi z terakoty lub kamienia
- ściany ceglane
- dachówki łupkowe
- dachówki
- pokrycia dachowe
- dojrzały beton i tynk
- kamień naturalny
- fugi basenowe
- tarasy lub prysznice
- posągi
- prace kamieniarskie
- kolumny
- nagrobki

Trwałość

Przy prawidłowym zastosowaniu jest to kuracja bardzo długotrwała, co najmniej 8-10 lat.

Sposób Użycia

Powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona, zdrowa, wolna od oleju, farby lub kurzu, i całkowicie sucha.

Wymieszaj produkt dokładnie przed użyciem. Nakładaj przez natrysk (przy użyciu pomp niskociśnieniowych). Można go również nakładać za pomocą wałka lub szczotki. Materiał musi być dobrze nasycony preparatem

BrickSton. Nadmiar należy usunąć.

Ze względu na szeroką gamę cegieł i kamienia na rynku, zawsze zalecamy nakładanie preparatu BrickSton na mały testowy obszar, aby sprawdzić prawidłowe warunki pracy. Nakładaj od dołu do góry na ścianach pionowych. Wskaźnik pokrycia wynosi od 4 do 7m² z litra produktu, w zależności od porowatości materiału.

Dla betonu zalecana jest obróbka wstępna preparatem VETROSEAL onlyConcrete. Inne uwagi można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.

MOWA GROUP sp. z o.o.

Nowoczesne technologie betonu i posadzek

www.colorbetonu.pl

E-mail: color@colorbetonu.pl

Tel.: +48 530 530 454

Specyfikacja techniczna

Skład	5% roztwór wodny - metylosilanotriol potasu z dodatkami
Okres przydatności	12 miesięcy w zamkniętym pojemniku
Łatwopalność	Nie palny
Zużycie	160g/m ²
Niebezpieczeństwo dla środowiska	Brak
Właściwości fizyczne	Bezbarwna i bezwonna ciecz
Przechowywanie	Przechowywać w zamkniętym pojemniku w temperaturze dodatniej
Toksyczność	nietoksyczny
Przygotowanie do użycia	Gotowy do użycia
Schnięcie	Okolo 2 godziny w zależności od temperatury i wilgotności
Opakowania	1l - butelka, 5l - kanister, 20l - ecobox

Właściwość	Rezultat	Norma
Przepuszczalność pary	70% materiału oryginalnego	UNI 8635/11
Odporność na cykle zamrażania	50 cykli bez uszkodzenia	UNI 8942/3
Podatność na wykwity	Brak	UNI 8942/3
Trwałość ochrony	Minimum 8 lat	

Ograniczenia

Nie stosować poniżej 5 °C i powyżej 40 °C. Nie aplikuj, jeśli opady prognozowane są w ciągu 24 godzin.
Nie wystawiaj materiału na mróz.