

CERBERO SEALER

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do mikrocementu

CERBERO SEALER to bezbarwny, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody, przeznaczony do zabezpieczania mikrocementu ERCOLE i MICROBOND. W połączeniu z CERBERO BASE tworzy odporną warstwę ochronną, która zwiększa trwałość powierzchni oraz ogranicza wpływ ścierania, zarysowań, tłuszczów, kwasów i substancji alkalicznych. Produkt jest stabilny UV i nie żółknie.

5:1

proporcja A : B

15-24 m²

wydajność zestawu / warstwę

maks. 1 h

czas pracy mieszanki

72 h

utwardzenie systemu

Najważniejsze właściwości

- dwuskładnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody,
- bezbarwny, dostępny w wykończeniu matowym lub z połyskiem,
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,
- wysoka odporność na wodę, tłuszcze i substancje chemiczne,
- stabilność na promieniowanie UV i brak żółknięcia,
- ochrona przed zarysowaniami i ścieraniem,
- aplikacja wałkiem z mikrofibry,
- produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie

- warstwa końcowa systemu CERBERO BASE + CERBERO SEALER,
- zabezpieczanie mikrocementu ERCOLE i MICROBOND,
- podłogi, ściany i inne cienkowarstwowe powłoki cementowe,
- budynki mieszkalne i obiekty użyteczności publicznej,
- powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne,
- miejsca użytkowane pieszo oraz narażone na kontakt z wodą,
- nie stosować na powierzchniach obciążonych ruchem samochodowym.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Rodzaj	lakier poliuretanowy 2K	Baza	wodna
Wygląd	A: mlecznobiała ciecz B: przezroczysta ciecz	Proporcja mieszania	5 : 1 (A : B)
Pyłosuchość	30 min przy 20°C / 65% RH	Suchy w dotyku	około 2 h
Czas pracy	maks. 1 h	Szlifowanie	po około 12 h
Połysk	5 gloss mat / 75 gloss połysk	Zużycie	50-80 g/m ² na warstwę*
Wydajność	15-24 m ² /zestaw/warstwę*	Opakowanie	A 1 kg + B 0,2 kg
Przechowywanie	12 miesięcy, 10-25°C**	Zapach	charakterystyczny

* Wydajność zależy od porowatości powierzchni i rozcieńczenia. Bez rozcieńczenia: około 15 m²/zestaw i 80 g/m². Przy 10% wody: około 24 m²/zestaw i 50 g/m²; rozcieńczenie nieznacznie ogranicza funkcję produktu. ** W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przygotowanie i aplikacja

01	Sprawdź podłoże Powierzchnia musi być związana, jednorodna, sucha, czysta i zabezpieczona CERBERO BASE.
02	Oczyść powierzchnię Przed lakierowaniem usuń pył, brud, tłuszcz i inne zanieczyszczenia ograniczające przyczepność.
03	Przygotuj składniki Przed użyciem dokładnie wstrząśnij oba opakowania. Użyj czystego wiadra i czystych narzędzi.
04	Wymieszaj w proporcji 5:1 Połącz część A z częścią B i mieszaj dokładnie przez 2 minuty.
05	Zaplanuj czas pracy Mieszanka zachowuje przydatność maksymalnie 1 godzinę. Przygotuj ilość możliwą do zużycia w 30 minut.
06	Ewentualnie rozcieńcz Dopuszcza się maksymalnie 10% wody. W prysznicach, na blatach i w miejscach krytycznych stosuj produkt nierozcieńczony.
07	Nałóż pierwszą warstwę Stosuj wałek z mikrofibry o włosiu min. 8 mm, optymalnie około 14 mm. Rozprowadzaj równomiernie, bez kałuż.
08	Wykonaj drugą warstwę Dla optymalnego rezultatu karta przewiduje 2 warstwy CERBERO BASE i 2 warstwy CERBERO SEALER.
09	Pozostaw do utwardzenia Pełne utwardzenie systemu CERBERO następuje po około 72 godzinach przy 25°C i 65% RH.

Mieszanie i rozcieńczanie

Mieszaj część A z częścią B w proporcji 5:1 przez 2 minuty. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę, lecz zaleca się zużycie porcji w 30 minut. Rozcieńczenie do 10% wody stosuj tylko wtedy, gdy warunki aplikacji tego wymagają.

Technika wałkowania

Nakładaj obficie, lecz bez kałuż. Każde miejsce przewałkuj co najmniej 3 razy w różnych kierunkach, pozostawiając równą, ciągłą i lekko niebieskawą warstwę. Utrzymuj mokrą krawędź roboczą.

Czasy i warunki aplikacji

Parametr	Wymaganie według karty źródłowej
Temperatura powierzchni	powyżej +5°C
Temperatura powietrza	od +10°C do +40°C
CERBERO SEALER po CERBERO BASE	po 2-3 h, najpóźniej do 8 h; później szlifowanie papierem 220/320
Szlifowanie lakieru	po około 12 h
Pełne utwardzenie systemu	72 h przy 25°C i 65% wilgotności względnej
Ochrona świeżej warstwy	przed wiatrem, pyłem, deszczem, mrozem i innymi niekorzystnymi warunkami

Zalecenia

- wykonaj próbę na fragmencie reprezentatywnym,
- dokładnie oczyść i odpył podłoże,
- mieszaj wyłącznie ilość możliwą do zużycia,
- stosuj wałek z mikrofibry min. 8 mm,
- przestrzegaj proporcji 5:1 i czasu mieszania.

Ograniczenia

- nie aplikuj na mokre, słabe lub zabrudzone podłoże,
- nie stosuj na powierzchniach obciążonych samochodami,
- nie rozcieńczaj produktu w miejscach krytycznych,
- nie pozostawiaj kałuż ani grubych pasów,
- nie użytkuj powierzchni przed pełnym utwardzeniem.

WAŻNE

Produkt do użytku profesjonalnego. Przed aplikacją zapoznaj się z aktualną kartą techniczną i kartą charakterystyki, stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej oraz wykonaj próbę. Dokument przygotowany na podstawie czeskiej karty technicznej, rewizja 2.11.2020. Wersja polska: 10/2026.