

ColorPro

Lastryko i Terrazzo

Barwnik do betonu polerowanego i powierzchni cementowych

Kategoria: barwienie i wykończenie powierzchni wewnętrznych

ColorPro Lastryko i Terrazzo to płynny koncentrat barwiący przeznaczony do betonu polerowanego oraz cementowych powierzchni typu lastryko i terrazzo. Po rozcieńczeniu wnika w podłoże i wiąże kolor z matrycą cementową. Formuła zawiera stabilizatory UV i środek wspomagający penetrację, dzięki czemu pozwala uzyskać intensywne, równomierne wybarwienie także na zwartych powierzchniach.

1 : 1

rozcieńczanie

ok. 9,8 m²/l

wydajność orientacyjna

38 g/l

zawartość LZO

+4 do +38°C

temperatura aplikacji

Zastosowanie

- barwienie betonu polerowanego narzędziami diamentowymi,
- dekoracyjne wybarwianie cementowego lastryka i terrazzo,
- realizacje wewnętrzne: posadzki handlowe, usługowe, biurowe i mieszkalne,
- stosowanie w systemie z kompatybilnym zagęszczaczem i środkiem zabezpieczającym.

Najważniejsze właściwości

- płynny koncentrat gotowy do prostego rozcieńczenia,
- intensywny kolor i równomierna penetracja podłoża,
- stabilizatory UV ograniczające blaknięcie,
- brak konieczności wielogodzinnego rozpuszczania proszku,
- wyłącznie do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne i przygotowanie roztworu

Parametr	Wartość / zalecenie	Parametr	Wartość / zalecenie
Postać	płynny koncentrat	Sposób nanoszenia	natrysk niskociśnieniowy i mop z mikrofibry
Wygląd	różne kolory	Rozcieńczanie	1 część koncentratu : 1 część czystej wody*
Wydajność	orientacyjnie ok. 9,8 m ² /l	Zawartość LZO	38 g/l
Temperatura aplikacji	od +4°C do +38°C	Nowy beton	dojrzewanie minimum 28 dni
Zasięg stosowania	wyłącznie wewnątrz	Magazynowanie	od +4°C do +41°C; chronić przed mrozem
Przechowywanie	pionowo, sucho, w szczelnym opakowaniu	Termin przydatności	zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu

WAŻNE PRZED APLIKACJĄ

Kolor, chłonność i wydajność zależą od składu, porowatości, wilgotności oraz sposobu obróbki podłoża. Na każdej powierzchni wykonaj reprezentatywną próbę technologiczną i zaakceptuj efekt po pełnym wyschnięciu. Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych.

* Dopuszcza się użycie kompatybilnego preparatu rozcieńczającego przewidzianego dla systemów barwienia betonu; zgodność należy potwierdzić próbą.

Przygotowanie i aplikacja

01

Oceń i zabezpiecz otoczenie

Osoły osoby, mienie, rośliny i wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do barwienia. Produkt może powodować trwałe zabarwienie.

02

Przygotuj podłoże

Beton powinien być stabilny, czysty i suchy, bez oleju, smaru, klejów, powłok i luźnych cząstek. Nowy beton pozostaw do dojrzewania przez minimum 28 dni.

03

Przeszlifuj i odkurz

Prowadź szlifowanie żywnym narzędziem diamentowym do gradacji 200, a w razie potrzeby do 100. Usuń cały pył i pozostaw podłoże do wyschnięcia.

04

Przygotuj roztwór

Wymieszaj 1 część koncentratu z 1 częścią czystej wody. Nie łącz produktu z przypadkowymi środkami chemicznymi. Przed pracą dokładnie ujednolicić mieszaninę.

05

Nanieś pierwszą warstwę

Rozpylaj niskociśnieniowo na lekko wilgotną powierzchnię ciągłym ruchem okrężnym, z odległości ok. 30-45 cm. Pasma prowadź na zakład i nie twórz kałuż.

06

Wysusz i usuń pozostałości

Po wyschnięciu umyj powierzchnię wodą z użyciem szorowarki i białego pada. Wykonaj próbę białej ściereczki; wyraźny kolor oznacza konieczność dalszego czyszczenia.

07

Zagęść i poleruj

Zastosuj kompatybilny zagęszczacz krzemianowy według jego instrukcji. Po wyschnięciu wypoleruj powierzchnię narzędziem żywnym do gradacji 400.

08

Wzmocnij kolor

W razie potrzeby powtórz aplikację barwnika, suszenie i usuwanie pozostałości. Następnie poleruj do gradacji 800, 1500 lub 3000 - zależnie od oczekiwanego efektu.

09

Zabezpiecz powierzchnię

Nałóż kompatybilny preparat ochronny przeznaczony do barwionego betonu polerowanego. Przez pierwsze 7 dni unikaj kontaktu powierzchni z agresywną chemią.

Czyszczenie i pielęgnacja

- na co dzień używaj mopa z mikrofibry lub miękkiego białego pada,
- stosuj neutralny środek myjący odpowiedni do betonu polerowanego,
- natychmiast usuwaj kwaśne i barwiące rozlane ciecze,
- nie używaj kwaśnych preparatów ani agresywnych padów ściernych.

Ograniczenia

- nie stosuj na zewnątrz ani na zmrożonym lub mokrym podłożu,
- nie aplikuj poza zakresem temperatur +4°C do +38°C,
- nie pozostawiaj kałuż i nie pomijaj usuwania pozostałości barwnika,
- nie zakładaj identycznego efektu bez próby na docelowym podłożu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pionowo, w suchym i bezpiecznym miejscu, w temperaturze od +4°C do +41°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Po użyciu szczelnie zamknąć opakowanie. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

BEZPIECZEŃSTWO

Nie spożywać. Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania rozpylonego produktu. Stosować okulary, rękawice i odzież ochronną. Przed użyciem zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki dostępną w MFC MOWA. W razie rozlania natychmiast ograniczyć rozprzestrzenianie i zmyć zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.

INFORMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed realizacją wykonawca powinien samodzielnie potwierdzić przydatność produktu, kompatybilność całego systemu i oczekiwany efekt na polu próbnym.

Parametry i czasy mogą zmieniać się w zależności od porowatości, wilgotności, temperatury, sposobu obróbki oraz użytego wyposażenia. Karta redakcyjna MFC MOWA, wersja 10/2026.