


GI.GI. SEALER

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do powierzchni cementowych



Gi.Gi. Sealer to bezbarwny, dwuskładnikowy lakier poliuretanowy przeznaczony do ochrony powłok cementowych, w tym systemów Ercole® i Microbond®. Tworzy trwałe, satynowe wykończenie, nie żółknie, jest odporny na promieniowanie UV, zarysowania, oleje oraz intensywną eksploatację.

A : B = 2 : 1	45-90 min	4-8 h	7-10 dni
proporcja mieszania	czas użycia mieszanki	kolejna warstwa	pełne utwardzenie

Najważniejsze właściwości

- satynowe, bezbarwne wykończenie poliuretanowe,
- produkt bezrozpuszczalnikowy o niskiej zawartości LZO (VOC),
- brak tendencji do żółknięcia,
- pełna odporność na promieniowanie UV,
- wysoka odporność na intensywną eksploatację i zarysowania,
- ograniczenie wchłaniania olejów,
- aplikacja wałkiem, natryskiem airless lub płaskim aplikatorem.

Zastosowanie

- powłoki cementowe na posadzkach, ścianach i elementach wyposażenia,
- zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne,
- obiekty mieszkalne oraz użyteczności publicznej,
- nawierzchnie eksploatowane przez pojazdy i wózki widłowe,
- pomieszczenia mokre, kabiny prysznicowe i białe,
- ochrona cementowych powłok basenowych,
- zabezpieczenie systemów Ercole® i Microbond®.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Postać	część A: biała ciecz	Postać	część B: bezbarwna ciecz
Opakowanie	0,9 kg lub 1,8 kg	Zapach	charakterystyczny
Wydajność Microbond®	12,5 m ² / 25 m ² *	Wydajność Ercole®	10 m ² / 20 m ² *
Lekka eksploatacja	min. 8-12 h**	Intensywna eksploatacja	min. 48 h**
Temperatura aplikacji	od +10°C do +30°C	Przydatność	12 miesięcy***
Liczba warstw	zwykle 2	Wykończenie	satynowe, bezbarwne

* Mały / duży zestaw; wydajność dla dwóch warstw, zależna od porowatości podłoża. ** Przy 20°C i 65% wilgotności względnej. *** W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Przygotowanie i aplikacja

01	Sprawdź podłoże Powierzchnia musi być nośna, sucha i wolna od zabrudzeń, olejów, starych powłok ochronnych oraz substancji ograniczających przyczepność.
02	Oceń chłonność Nanieś niewielką ilość wody. Jeżeli woda nie wsiąka, powierzchnię należy zeszlifować, a następnie dokładnie odpylić.
03	Wymieszaj składniki Dokładnie wymieszaj zawartość obu opakowań. W czystym pojemniku połącz część A z częścią B w proporcji 2 : 1 i mieszaj wolnoobrotowo.
04	Dodaj wodę Trzykrotnie napełnij opakowanie składnika A czystą, zimną wodą, dodaj wodę do mieszaniny i wymieszaj do jednorodności.
05	Odczekaj kilka minut Pozostaw produkt na kilka minut. Przygotowuj jeden zestaw jednorazowo i niezwłocznie rozpocznij aplikację pierwszej warstwy.
06	Nałóż ciekłą warstwę Stosuj wałek z mikrofibry 8 mm, natrysk hydrodynamiczny (airless) lub płaski aplikator z mikrofibry. Nie dopuszczaj do nagromadzenia materiału.
07	Wykonaj drugą warstwę Nakładaj po całkowitym wyschnięciu pierwszej, nie wcześniej niż po 4 godzinach i nie później niż w ciągu 24 godzin.

Schnięcie i użytkowanie

- kolejną warstwę nakładaj zwykle po 4-8 godzinach, zależnie od temperatury i cyrkulacji powietrza,
- unikaj kontaktu z wodą przez co najmniej 12-36 godzin po aplikacji,
- lekka eksploatacja jest możliwa po minimum 8-12 godzinach,
- intensywną eksploatację rozpocznij najwcześniej po 48 godzinach,
- pełne właściwości mechaniczne produkt osiąga po 7-10 dniach.

Zalecenia wykonawcze

- aplikuj w temperaturze od +10°C do +30°C,
- nakładaj cienkie i równomierne warstwy,
- ostateczną liczbę warstw dostosuj do chłonności i stanu podłoża,
- czas użycia wymieszanej porcji wynosi 45-90 minut i zależy od warunków otoczenia,
- narzędzia po zakończeniu pracy umyj wodą z dodatkiem mydła.

Deklarowane właściwości zgodnie z EN 13813:2004

Właściwość	Wartość deklarowana	Właściwość	Wartość deklarowana
Klasyfikacja	SR-B2,0-AR0,5-IR10	Reakcja na ogień	F
Substancje korozyjne	SR	Odporność na ścieranie	AR0,5
Przyczepność	B2,0	Odporność na uderzenia	IR4
Woda / akustyka	NPD	Ciepło / chemia	NPD

DOP nr 250201DOP-13813. NPD - właściwość nieoznaczona.

WAŻNE

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przed zastosowaniem wykonaj próbę na niewielkiej powierzchni i zapoznaj się z aktualną kartą charakterystyki. Dane mają charakter informacyjny; rezultat zależy od stanu podłoża, warunków otoczenia oraz sposobu aplikacji. Wersja redakcyjna: 10/2026.