


PRIMER 4T

Jednoskładnikowy podkład pod mikrocement



PRIMER 4T to gotowy do użycia, jednoskładnikowy podkład akrylowy na bazie wody, zawierający drobne kruszywo i charakteryzujący się niską zawartością LZO. Wyrównuje chłonność płytek i innych podłoży przed aplikacją mikrobetonu ERCOLE lub MICROBOND oraz tworzy szorstką powierzchnię poprawiającą przyczepność kolejnych warstw.

150-250 g/m²

orientacyjne zużycie

1 warstwa

typowy układ aplikacji

5-9 h

kolejna warstwa

5 kg

opakowanie w karcie źródłowej

Najważniejsze właściwości

- jednoskładnikowy podkład akrylowy na bazie wody,
- gotowy do bezpośredniego użycia,
- drobne kruszywo tworzące szorstką powierzchnię,
- wyrównanie chłonności płytek, fug i innych podłoży,
- niska zawartość lotnych związków organicznych,
- aplikacja wałkiem albo pędzlem,
- zazwyczaj wystarcza jedna warstwa,
- produkt do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie

- płytki ceramiczne i inne podłoża o różnej chłonności,
- płyty gipsowo-kartonowe i powierzchnie gipsowe,
- ceramika, tynki, drewno i jastrychy,
- przygotowanie pod mikrobeton ERCOLE i MICROBOND,
- ograniczenie efektu odwzorowania fug pod mikrocementem,
- wnętrza mieszkalne i komercyjne,
- wyłącznie zastosowania wewnętrzne według karty źródłowej.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Rodzaj	podkład akrylowy 1K	Baza	wodna
Postać	szary lateks z drobnym kruszywem	Gotowość	produkt gotowy do użycia
Zużycie	150-250 g/m ² *	Opakowanie	5 kg**
Suchy w dotyku	około 1-3 h	Kolejna warstwa	po około 5-9 h
Aplikacja	wałek lub pędzel	Liczba warstw	zazwyczaj 1
Temperatura	od +10°C do +40°C	Zastosowanie	wyłącznie wewnętrz
Przechowywanie	12 miesięcy***	Zapach	charakterystyczny

* Rzeczywiste zużycie zależy od chłonności, struktury i rodzaju podłoża. ** Karta z 9.01.2020 podaje opakowanie 5 kg; aktualna oferta producenta obejmuje również 1 kg. *** W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu; chronić przed mrozem.

Przygotowanie i aplikacja

01	Sprawdź stabilność podłoża Powierzchnia musi być nośna, jednorodna i wolna od odspojień, aktywnych pęknięć oraz słabych warstw.
02	Wyklucz wilgoć podciąganą Na podłogach sprawdź, czy nie występuje wilgoć podciągana od spodu. Primer 4T nie stanowi bariery przeciwwilgociowej.
03	Usuń zanieczyszczenia Dokładnie usuń pył, tłuszcz, kurz, środki pielęgnacyjne i stare powłoki, które mogą ograniczyć przyczepność.
04	Przygotuj płyty g-k Na płytach gipsowo-kartonowych karta zaleca wcześniejszą warstwę zwykłego gruntu akrylowego.
05	Wymieszaj produkt Przed użyciem dokładnie wymieszaj Primer 4T, aby równomiernie rozprowadzić drobne kruszywo.
06	Nałóż jedną warstwę Rozprowadź produkt wałkiem albo pędzlem w ilości 150-250 g/m ² , bez kałuż i niepokrytych miejsc.
07	Zachowaj równomierność Na płytkach dokładnie pokryj zarówno powierzchnię ceramiczną, jak i fugi, aby ograniczyć różnice chłonności.
08	Wzmocnij miejscowe mikrorysy Jeżeli system dopuszcza takie rozwiązanie, wykonaj dwie warstwy z alkalioodporną siatką szklaną między nimi.
09	Poczekaj na wyschnięcie ERCOLE lub MICROBOND nakładaj dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu, orientacyjnie po 5-9 godzinach.

Płytki i efekt odwzorowania fug

Ceramika i fuga mają różną chłonność. Primer 4T wyrównuje pobór wody i tworzy wspólną, szorstką warstwę pod mikroement. Nie zastępuje jednak wyrównania głębokich fug ani naprawy luźnych płytek.

Mikrorysy i siatka

Karta źródłowa dopuszcza dwie warstwy Primer 4T z alkalioodporną siatką z włókna szklanego pomiędzy nimi. Rozwiązanie nie naprawia aktywnych rys ani niestabilnego podłoża.

Warunki aplikacji i schnięcia

Parametr	Wymaganie według karty źródłowej
Temperatura aplikacji	od +10°C do +40°C
Wilgotność podłoża	podłoże suche, bez wilgoci podciąganej od spodu
Suchy w dotyku	po około 1-3 godzinach
Aplikacja mikrocementu	po całkowitym wyschnięciu, orientacyjnie po 5-9 godzinach
Miejsce stosowania	wyłącznie wewnątrz
Ochrona świeżej warstwy	chronić przed mrozem, wilgocią, pyłem i gwałtownymi zmianami temperatury

Zalecenia

- wykonaj próbę na reprezentatywnym fragmencie,
- dokładnie wymieszaj kruszywo w produkcie,
- pokryj jednolicie płytki i fugi,
- sprawdź nośność i stabilność podłoża,
- przestrzegaj zużycia i czasu schnięcia.

Ograniczenia

- nie aplikuj na mokre ani zapyłone podłoże,
- nie stosuj przy wilgoci podciąganej,
- nie traktuj produktu jako naprawy aktywnych rys,
- nie wystawiaj świeżego produktu na mróz,
- nie stosuj na zewnątrz według tej rewizji karty.

WAŻNE

Produkt do użytku profesjonalnego. Przed aplikacją zapoznaj się z aktualną kartą techniczną i kartą charakterystyki, stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej oraz wykonaj próbę. Dokument przygotowany na podstawie czeskiej karty technicznej z 9.01.2020. Wersja polska: 10/2026.